

Твердение цемента с добавкой Метакаолина.

Кривобородов Юрий Романович, профессор кафедры химической технологии композиционных и вяжущих материалов Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева, доктор технических наук, профессор, 125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9, тел. +7 915 405 09 32, ykriv@rambler.ru

Нефедьев Алексей Павлович, директор по развитию ГК «Синерго». 455021, г. Магнитогорск, тел.: 8 351 942 00 39; 8 982 300 01 95, nap@metakaolin.ru .

Коссов Денис Юрьевич, технический директор ООО «ЕвроСинтез», 111141, г. Москва, ул. Плеханова 7, 8 495 672 16 46, Kossov.d@evrosintez.ru

Аннотация

Одним из направлений современного развития производства цемента является выпуск малоклинерных цементов. Решение этой проблемы может быть осуществлено использованием метакаолина при производстве цементов.

В статье приведены результаты испытаний портландцемента и глиноземистого цемента с добавкой метакаолина. Показано, что метакаолин, обладая способностью взаимодействовать с гидроксидом кальция, обеспечивает повышение прочности цементного камня при меньшем содержании клинкера в цементе.

Введение метакаолина в состав глиноземистого цемента обеспечивает долговечность цементного камня без сбросов прочности при длительном твердении, что обычно наблюдается при гидратации обычного глиноземистого цемента.

Выпуск цемента является энергоемким производством, поэтому в течение многих лет большое внимание уделяется созданию смешанных (многокомпонентных) цементов. В настоящее время это направление является наиболее перспективным. В качестве добавок к клинкеру используются различные материалы: доменные гранулированные шлаки, золы-уноса, золошлаковые отходы предприятий энергетики, природные материалы: опока, трепел. В последние годы много работ было посвящено использованию микрокремнезема. Однако его дефицитность не обеспечивает повсеместного применения. В настоящее время внимание исследователей уделяется метакаолину и другим добавкам [1,2].

В настоящей работе приведены результаты исследования влияния добавки метакаолина на свойства цементов различного химико-минералогического состава: портландцемента и глиноземистого цемента.

Для исследования были использованы портландцементный клинкер, глиноземистый шлак, гипс и метакаолин, химический состав материалов представлен в табл. 1.

Таблица 1. Химический состав используемых материалов

Наименование	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	прочие
Клинкер	23,19	4,53	2,21	66,01	2,63	0,17
Глиноземистый шлак	10,4	41,5	2,5	41,7	1,3	2,6
Метакаолин марки ВТК-40	53,1	43,1	2,4	0,4	0,3	0,6
Гипс	4,58	2,42	0,5	31,2	2,6	58,7*

*Показано содержание потерь при прокаливании (п.п.п. и SO₃)

Минералогический состав портландцементного клинкера представлен (%): C₃S=60; C₂S=15; C₃A=6; C₄AF=15. Глиноземистый шлак содержал (%): мономагнетит CA=53; геленит C₂AS = 37; прочие минералы ~10.

В лабораторной мельнице были получены цементы помолом клинкера и 5% гипса (ПЦ-1) и ПЦ с добавкой 10% метакаолина (ПЦ-2). Удельная поверхность обоих проб составляла S_{уд} = 350 м²/кг. Кроме того, получали шлакопортландцемент с добавкой 50% шлака (ШПЦ-1) и с добавкой шлака и 15% метакаолина (ШПЦ-2).

Из глиноземистого шлака помолом до S_{уд} = 320 м²/кг были получены две пробы цементов. одна из них представляла чистый глиноземистый цемент (ГЦ), вторая ГЦ с добавкой 15% метакаолина.

Определение физико-механических свойств вяжущих производили по действующим стандартам. Процесс гидратации и состав образующихся гидратных соединений изучали с применением методов, применяемых в исследовательской практике: дифференциальный-термический анализ (ДТА), рентгенофазовый (РФА), оптическая и электронная микроскопия.

Исследования показали, что добавка метакаолина к портландцементу обуславливает повышение нормальной густоты цементного теста и удлинение сроков схватывания. Прочностные свойства композиционных цементов главным образом зависят от времени твердения (табл. 2). В ранние сроки гидратации (1-3 сут) введение метакаолина в состав цемента не снижает прочность стандартных образцов-балочек, как это обычно наблюдается при использовании других минеральных добавок. В последующие сроки твердения за счет интенсивного взаимодействия метакаолина с гидратными новообразованиями цементного камня происходит его уплотнение и прочность камня к 7 и 28 сут она возрастает и достигает большей величины, чем прочность контрольного цемента (табл. 2). Прочность шлакопортландцемента, в котором, часть шлака (15%) заменено на метакаолин также повышается по сравнению с обычным шлакопортландцементом.

Изучение фазового состава твердеющих композиционных цементов проводили с использованием рентгенофазового анализа. Полученные данные (рис. 1) свидетельствуют о том, что связывание гидроксида кальция метакаолином происходит интенсивно. На рентгенограммах полностью отсутствуют дифракционные максимумы, относящиеся к портландиту ($d=0,491; 0,263; 0,193$ нм).

Таблица 2. Физико-механические свойства цементов

Наименование	Нормальная густота, %	Схватывание, ч-мин		Прочность при сжатии, МПа		
		начало	конец	3 сут	7 сут	28 сут
Портландцемент ПЦ-1	25,0	2-45	5-30	30,1	41,7	51,8
Порталндцемент ПЦ-2	26,5	4-15	6-00	30,5	44,5	55,9
Шлакопортландцемент ШПЦ-1	27,0	5-00	7-00	21,6	37,5	43,5
Шлакопортландцемент ШПЦ-2	28,25	6-15	7-45	25,3	42,8	48,5


Данные РФА подтверждаются результатами электронно-микроскопических исследований (рис. 2).

Структура затвердевшего камня с метакаолином более плотная, поровое пространство заполнено частицами МК, поверхность которых покрыта гидратными оболочками – продуктами взаимодействия гидроксида кальция с кремнеземом.

Как видно из рис. 2 в составе цементного камня из портландцемента имеются хорошо заクリсталлизованные кристаллы $\text{Ca}(\text{OH})_2$, в то время как при гидратации цемента с добавкой метакаолина структура камня представлена, в основном, гидросиликатами кальция.

Таким образом, использование метакаолина в качестве добавки к портландцементу или при замене части шлака в шлакопортландцементе обеспечивает повышение прочности цементного камня.


Исследование глиноземистого цемента с добавкой метакаолина показали следующие результаты. Как известно [3], характерным свойством глиноземистого цемента (ГЦ) является быстрый рост прочности, особенно в начальные сроки твердения цементного камня, и высокая сульфатостойкость, из недостатков является снижение прочности при длительном твердении. Это обстоятельство привело к запрещению использования ГЦ при возведении железобетонных конструкций. Причиной падения прочности цементного камня является перекристаллизация образовавшихся при гидратации цемента гексагональных гидроалюминатов в кубическую форму.



a)

ТИП АНОДА – Си ЧИСЛО ИНТЕРВАЛОВ – 1 РЕЖИМ – НЕПРЕРЫВНЫЙ
НОМЕР НАЧ.УГОЛ КОН.УГОЛ ШАГ ЭКСПОЗ. СКОРОСТЬ МАКС.ИНТ.
1 7.000 70.000 0.020 0.60 2 103

Углы – 2Тета; Интенсивность – приведенная; Вся шкала = 172



б)

Рис. 1. Рентгенограммы гидратированного ПЦ-1(а) и ПЦ-2 (б) через 28 сут твердения




Рис.2. Поверхность скола цементного камня из ПЦ-1 (а) и ПЦ-2 (б) после 28 сут твердения РЭМ, увеличение – x2000

В нашей работе были проведены исследования, результаты которых показывают, что большое влияние на перекристаллизацию гидроалюминатов кальция из гексагональной формы в кубическую является пересыщение по CaO поровой жидкости цементного камня. Это способствует кристаллизации C_3AH_6 . Соответственно соотношение количества гексагональных гидроалюминатов кальция к кубическому гидроалюминату кальция в цементном камне все время меняется.

Исследования процесса гидратации глиноземистых цементов с активной минеральной добавкой показали, что в первые сутки состав продуктов гидратации представлен как гексагональными гидроалюминатами кальция CAH_{10} ($d=1,41; 0,760; 0,372$ нм), C_2AH_8 ($d=0,713; 0,536; 0,268$ нм), так и кубическим гидроалюминатом кальция C_3AH_6 ($d=0,513; 0,445; 0,316$ нм).

Степень гидратации во все сроки твердения выше для цемента 2, содержащего в своем составе метакаолин. Цемент 1 (бездобавочный ГЦ) показывает меньшую степень гидратации.

Выявлено, что соотношение гидратов $(C_2AH_8 + CAH_{10}) / C_3AH_6$ в цементе 2 значительно выше, причем оно все время повышается по сравнению с соотношением этих же гидратов в цементе 1. Видимо, образующийся гидросиликатный гель при введении в состав цемента метакаолина снижает пересыщение по извести и состав продуктов гидратации в меньшей степени подвержен перекристаллизации (рис. 3).

При гидратации цемента 1 количество образующегося C_3AH_6 монотонно увеличивается, соответственно соотношение C/C_1 достигает максимальной величины в 3 сутки, затем снижается в последние сроки гидратации за счет увеличения количества C_3AH_6 .




Рис. 3 Соотношение $(C_2AH_8 + CAH_{10})/C_3AH_6$ при гидратации цементов 1 и 2 в течение 1-28 сут.

Концентрация ($C_2AH_8 + CAH_{10}$) обозначена С, а $C_3AH_6 - C_1$

Добавка метакаолина к ГЦ способствует образованию стратлингита C_2ASH_8 в результате реакции ионов Ca^{2+} и Al^{3+} с аморфным кремнеземом метакаолина. Гидратные соединения представлены в виде C_2AH_8 , C_2ASH_8 и гидрограната кальция. На рентгенограммах образцов дифракционные максимумы линий C_2ASH_8 ($d=1,258; 0,63$ нм) появляются уже через 7 суток, а линии с $d=0,280; 0,272$ нм, характерные для гидрограната состава C_3ASH_4 обнаружаются через 28 суток.

Высокая степень гидратации цемента с добавкой метакаолина обуславливает низкую пористость цементного камня и, соответственно, более высокую его прочность во все сроки твердения.

Отсутствие перекристаллизации гидроалюминатов кальция при твердении ГЦ с добавкой метакаолина позволила рекомендовать композиционный состав (глиноземистый цемент с добавкой метакаолина) для приготовления сухой строительной смеси.

Была приготовлена смесь, состоящая из портландцемента, глиноземистого цемента, метакаолина и гипса. Процентное соотношение компонентов составляло соответственно: портландцемент – 68; ГЦ – 15; метакаолин – 10; гипс – 5. К смеси был добавлен наполнитель в виде кварцевого песка при соотношении смешанного цемента и наполнителя, равного 1:1. Испытания показали, что смесь быстро схватывается: начало схватывания составляет 7 мин и конец – через 12 мин. Прочность через 3 сут достигает 40 МПа, 28 сут – 50 МПа, через 90 сут - 68 МПа.

Выводы

Метакаолин обладает высокой реакционной способностью, обеспечивает повышение прочности как портландцемента, так и шлакопортландцемента. Взаимодействуя с глиноземистым цементом, предотвращает перекристаллизацию гексагональных гидроалюминатов кальция в кубическую форму, способствует уплотнению цементного камня и плавному росту прочности во времени. Он может быть рекомендован в качестве одного из компонентов при производстве сухих строительных смесей.

Литература

1. *M.S. Mansour, M.T. Abadla, R.Jauberthie, I.Messaoudene. Metakaolin as a pozzolan for high performance mortar.* - Cement, Wapno, Beton, 2012. - № 2. - P. 102-108
2. *Кривобородов Ю.Р., Бойко А.А. Влияние минеральных добавок на гидратацию глиноземистого цемента / Техника и технология силикатов, 2011, № 4. – С. 14-16.*
3. *Кузнецова Т.В. Алюминатные и сульфоалюминатные цементы. М.: Стройиздат, 1986. - 207 с.*